



ichemco
Developing Chemical Excellence



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Megapoly 30

Descrizione

MEGAPOLY 30 è una gomma graftata acrilica con una percentuale di PMMA pari al 30% ca.

Contenuto cenere < 0.30 %

Contenuto azoto < 0.50 %

Gomma libera < 11.5 %

PMMA libero < 13.5 %

Viscosità Mooney, MS (1+4, 100°C) > 75

Applicazione

Grazie alla sua struttura chimica, il MEGAPOLY 30 può essere utilizzato nella formulazione di primer, come legante tra superfici di diverse polarità.

Modalità d'impiego

Il prodotto è solubile in toluolo.

Imballo

Bancali di legno da 800-1000 kg, con 24-30 balle di gomma.

Peso della singola balla: 33.3 +/- 0.5 kg

Stoccaggio

Conservare in luoghi chiusi, al riparo da luce solare diretta.