



S.L. AC 78

OBSOLETO

Descrizione

S.L. AC 78 è un copolimero acrilico autoreticolante in emulsione acquosa.

Tg = 27°C

Applicazione

S.L. AC 78 è studiato per finiture su legno, su cucine,...

Il rivestimento prodotto con S.L. AC 78 è conforme alle specifiche KCMA (Kitchen Cabinet Manufacturer Association).

I rivestimenti prodotti con S.L. AC 78 sono chiari, duri ed evidenziano un'ottima resistenza chimica, meccanica e all'acqua. S.L. AC 78 può anche essere usato in combinazione con poliuretani, per ottenere un prodotto più duro.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
Solventi		acqua
1. Residuo Secco	%	
S.L. AC 78		42±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
S.L. AC 78		10 - 50 ⁽¹⁾
8. pH		
S.L. AC 78		7 - 9

⁽¹⁾ No 1 RV; 100 RPM

Modalità d'impiego

S.L. AC 78 è compatibile con vari coalescenti, tipo glicoleteri, plastificanti,...

Per applicazioni a spruzzo, può essere necessario

ridurre al minimo la formazione di microschiuma, in questi casi è possibile utilizzare i tradizionali antischiuma.

E' possibile modificare la viscosità, utilizzando opportuni addensanti.

Essendo un polimero abbastanza rigido, è necessario utilizzare dei plastificanti o coalescenti per facilitare la formazione del film.

S.L. AC 78 è anche compatibile con emulsioni acriliche e poliuretaniche.

Imballo

Fusti in plastica da 200 kg o cisternette da 1000 kg.

Stoccaggio

Conservare il materiale tra +5 e +40°C. Proteggere dal gelo.

Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Mescolare bene prima dell'uso.