



S.L. AU 401

OBSOLETO

Descrizione

S.L. AU 401 è un copolimero alifatico poliuretanoacrilico autoreticolante in dispersione acquosa, sviluppato per rivestimenti per legno.

Tg = 62°C

MFFT = 0°C

Applicazione

S.L. AU 401 può essere utilizzato per rivestimenti per mobili e pavimenti.

Il rivestimento prodotto con S.L. AU 401 è chiaro, lucido, trasparente, estremamente duro e resistente.

rivestimento, è possibile aggiungere un reticolante (tipo poliaziridina) prima dell'uso.

Imballo

Fusti da 200 litri, cisternette da 1000 litri.

Stoccaggio

Conservare il materiale tra +5 e +40°C. Proteggere dal gelo.

Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Mescolare bene prima dell'uso.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
Solventi		acqua
1. Residuo Secco	%	
S.L. AU 401		36±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
S.L. AU 401		25 - 75 ⁽¹⁾
8. pH		
S.L. AU 401		7,5 - 8,5

⁽¹⁾ No 1 RV; 100 RPM

Modalità d'impiego

S.L. AU 401 è un prodotto autoreticolante e, come tale, viene utilizzato come sistema monocomponente.

Per incrementare ulteriormente la resistenza del