



## S.L. 112

### Descrizione

S.L. 112 è una dispersione acquosa di un copolimero butadiene-acrilonitrile, autoreticolante.

### Applicazione

S.L. 112 può essere utilizzato nella formulazione di primer per film e finte pelli in PVC e PU.  
Nel settore tessile, viene usato nell'impregnazione di tessuti/non tessuti e coating su tessuti, ai quali conferisce una mano morbida e dopo reticolazione, resistenza a grassi, oli, plastificanti, solventi,...

### Imballo

Cisternette da 1000 l o fusti da 200 l.

### Stoccaggio

Conservare a temperature comprese tra +5 e +30°C. Proteggere dal gelo.  
Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).  
Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

### Specifiche tecniche

| Metodo di analisi               | UM    | Standard             |
|---------------------------------|-------|----------------------|
| 1. Residuo Secco                | %     | 46±2                 |
| 3. Viscosità Brookfield<br>25°C | mPa.s | < 500 <sup>(1)</sup> |
| 8. pH<br>Solventi               |       | 6 - 8<br>acqua       |

<sup>(1)</sup> No 1 RV; 20 RPM

### Modalità d'impiego

Per ottenere una completa reticolazione, è necessario un trattamento termico per pochi secondi a temperatura  $\geq 120^{\circ}\text{C}$ .  
Il processo di reticolazione può essere accelerato con l'aggiunta di cloruro di ammonio, acido maleico o acido fosforico.  
La viscosità del prodotto può essere modificata con tradizionali addensanti, anche di natura acrilica (es. S.L. 6103).