



S.L. 55

(Provvisoria)

Descrizione

Lattice Stirol - Butadienico (SBR) in dispersione acquosa anionattiva.

Tg = -25°C

Applicazione

Legante per tessuti, carta, ecc. senza alcuna appiccicosità residua.
Particolarmente indicato per impregnazione carta per nastro maschera.

E' caratterizzato da mano morbida, resistenza all'acqua, bassa schiumosità.

Imballo

Cisternette da 1000 l o fusti da 200 l.

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.

Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	50±1
8. pH		6 - 7
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	200 - 800 ⁽¹⁾
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	17000 - 27000 ⁽²⁾
Solventi		acqua

⁽¹⁾ No 2 RV; 50 RPM
⁽²⁾ No 6 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Il prodotto può essere applicato con sistema a foulard.