



Tackifier 70

(Provvisorio)

Descrizione

Il TACKIFIER 70 è un polimero acrilico in emulsione acquosa, con Tg = -45°C ca.

Non contiene APEO.

Applicazione

Il TACKIFIER 70 viene utilizzato come tackifier/plasticante nella produzione di autoadesivi.

Stoccaggio

Mantenere il prodotto a temperatura compresa tra +5 e +40°C.

Tenere sempre le confezioni ben chiuse onde evitare la formazione di pelli superficiali.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	50±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	< 400 ⁽¹⁾
8. pH Solventi		6 - 7 acqua

⁽¹⁾ No 1 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

La quantità suggerita di TACKIFIER 70 dipende dal valore di adesività che si vuole raggiungere; si consiglia di non andare oltre il 10-15%. Controllare che il valore di pH prima dell'aggiunta del TACKIFIER 70 sia circa 7. Il prodotto va aggiunto sotto agitazione.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1050 kg).