



Release K 100 H DIL.2

Descrizione

Il **RELEASE K100 H DIL. 2** è un polivinilcarbammato in soluzione.

Applicazione

Prodotto da utilizzare come agente di distacco ad alta efficienza per film in PP, polietilene, PVC (anche rinforzato con tessuto di vetro) e poliestere, adesivizzati con autoadesivi a base gomma naturale o sintetica e acrilici. Viene anche utilizzato nei processi di stampa a 3 passaggi dei nastri autoadesivi.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco Solventi	%	2±0,20 toluene

Modalità d'impiego

Applicare circa 3 - 5 g/m² di **RELEASE K100 H DIL. 2** tal quale o dopo ulteriore diluizione, asciugando in maniera perfetta, prima del riavvolgimento del nastro. Può essere usato sia su film trattati corona che su film non trattati.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (20 kg); fusti in ferro (180 kg); cisterne in plastica, antistatiche, per prodotti ADR (800 kg).

Stoccaggio

Tenere il prodotto a temperature superiori ai +18°C, al riparo dai raggi solari.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Il **RELEASE K100 H DIL. 2** tende a gelificare a temperature al di sotto dei +20°C, formando dapprima una soluzione opalescente, poi separando sul fondo un residuo. In tali casi, prima di prelevare per l'uso, occorre riscaldare il prodotto (a 35-40°C) e mescolarlo bene, per riportarlo alle condizioni originarie di perfetta efficienza.