



Solacril 758

Descrizione

Il SOLACRIL 758 è un autoadesivo acrilico puro in solvente, autoreticolante, caratterizzato da un buon tack e da un'ottima coesione interna, oltre ad un'elevata resistenza termica.

Applicazione

Il SOLACRIL 758 è particolarmente adatto per materiali plastici quali: PVC, acetato di cellulosa, PET e supporti di diversa natura quali carta, schiume di poliuretano, tessuti, rigenerati di cuoio e non woven.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	49±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	2000 - 4000 ⁽¹⁾
Solventi		etilacetato / cicloesano

⁽¹⁾ No 4 RV; 20 RPM

consueti sistemi di spalmatura: racle rotante, reverse roll e, opportunamente diluito, con sistemi tipo rotocalco, Mayer bar. E' molto importante che l'adesivo sia perfettamente asciutto in quanto tracce di solvente residuo possono inibire la reticolazione pregiudicando la qualità del prodotto. Sono disponibili anche le versioni diluite: SOLACRIL 758/35 (residuo secco = 35 ± 1%, viscosità = 300-500 mPa.s) e SOLACRIL 758/46 (residuo secco = 46 ± 1%, viscosità = 1500-2000 mPa.s).

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (180 kg); cisterne in plastica (950 kg).

Stoccaggio

Stoccare in zona ventilata, al riparo da luce solare diretta e da fonti di calore. Conservare a temperature comprese tra +5 e +40°C. Tenere i contenitori ben chiusi per evitare l'evaporazione del solvente.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	1.500
22. Shear Statico	h	> 200
96. S.A.F.T.	°C	200
97. Loop Tack Test	g	600

Valori indicativi; spalmatura in impianto pilota a 1 m/min; 25 ± 3 g/m² su film PET 23 µm TCA

Modalità d'impiego

Il prodotto può essere utilizzato tal quale con i