



Tacksol 45 TR

Descrizione

Il TACKSOL 45 TR è un autoadesivo a base di gomma naturale miscelata con resine sintetiche, caratterizzato da una elevata adesività e tack.

Applicazione

Il TACKSOL 45 TR è formulato per essere applicato su tessuti e supporti porosi.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	42±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	80000 - 200000 ⁽¹⁾
Solventi		esano

⁽¹⁾ No 6 RV; 10 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	2.000
22. Shear Statico	h	> 15
97. Loop Tack Test	g	2.600

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

L'adesivo va spalmato con sistema a coltello, onde evitare la penetrazione nel supporto.
Qualora si volesse aumentare la resistenza termica o meccanica, si consiglia l'aggiunta dello 0,5 - 1% di CURING AGENT D o CH, mescolando fino a completa omogeneità. Poiché la reticolazione inizia immediatamente dopo l'aggiunta, bisogna utilizzare il TACKSOL 45 TR subito dopo

l'attivazione. Il pot-life del prodotto attivato dipende dalla quantità di reticolante e dalla temperatura. Si raccomanda di verificare le condizioni di reticolazione in anticipo, onde evitare sprechi di materiale.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (145 kg).

Stoccaggio

Tenere il materiale a temperature comprese fra i +5°C e i +30°C, lontano da fonti di calore. Tenere i contenitori ben chiusi per evitare l'evaporazione del solvente.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).