



Tackifier 55

Descrizione

Il TACKIFIER 55 è una dispersione a base di resine naturali modificate in dispersione acquosa esente da solventi.

Caratteristiche chimico fisiche della resina base:
Ring and Ball = 62-65°C ca.

Note

Il TACKIFIER 55 è composto da materie prime inserite nella lista positiva della norma FDA 21 CFR 175.105 Adhesives.

Applicazione

Il TACKIFIER 55 può essere impiegato principalmente per modificare adesivi acrilici, SBR e NR. La compatibilità è molto elevata con tutti i tipi di elastomeri. Le caratteristiche dei formulati che impiegano il Tackifier 55 sono rilevanti ed in particolare risultano ottime l'appicicosità e l'adesività.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	55±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	400 - 1000 ⁽¹⁾
8. pH		6,5 - 7,5

⁽¹⁾ No 2 RV; 20 RPM

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (200 kg); cisterne in plastica (1050 kg).

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C e lontano da sorgenti di calore.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).