



## Release PP 25 S

### Descrizione

Il Release PP 25 S è un polivinilcarbammato in soluzione di xilolo. E' completamente esente da metalli pesanti.

### Applicazione

Viene utilizzato come agente di distacco ad alta efficienza per film in PP, polietilene, PVC (anche rinforzato con tessuto di vetro) e poliestere, adesivizzati con autoadesivi a base gomma naturale o sintetica e acrilici.

### Specifiche tecniche

| Metodo di analisi                 | UM | Standard           |
|-----------------------------------|----|--------------------|
| 1. Residuo Secco                  | %  | 23±1               |
| 5. Intervallo di fusione Solventi | °C | 88 - 110<br>xilene |

### Modalità d'impiego

Prima di prelevare qualsiasi quantità dal fusto originale bisogna scaldare a +40°/+50°C e mescolare bene, fino a che diventa liquido e perfettamente omogeneo. Il prodotto tende a gelificare a temperature al di sotto dei +30°C, formando dapprima una soluzione opalescente, poi un gel e infine un solido. Anche le soluzioni diluite tendono a gelificare o separarsi e vanno quindi mantenute a temperature superiori a +30°C fino alla spalmatura finale sul film.

Diluire 1 parte di Release PP 25 S con minimo 30 parti di toluolo per l'applicazione su film trattati con effetto corona; diluire invece a concentrazione bassissima (0,25-0,30% - circa 1 kg di PP 25 S per 80 kg di toluolo) quando si deve applicare su film non trattati.

Applicare 3-5 g (umidi)/m<sup>2</sup> con rotogravure o barra mayer, asciugando in maniera perfetta, prima del riavvolgimento del nastro.

### Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (50 kg).

### Stoccaggio

Immagazzinare il prodotto a temperature superiori ai +18°C, al riparo dai raggi solari. Tenere i contenitori ben chiusi per evitare l'evaporazione dei solventi. Il RELEASE PP 25 S ha un alto punto di fusione e un'alta concentrazione. In caso di solidificazione parziale o totale, conservare il prodotto in un luogo riscaldato e mescolare per alcuni minuti prima dell'uso, finché il prodotto non diventa fluido come prima.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

### Note

Adottare le opportune cautele, contendo solvente infiammabile e tossico (xilene).