



Blendex Seal DH 14

(Provvisoria)

Descrizione

Il BLENDEX SEAL DH 14 è un poliuretano alifatico base poliestere in dispersione acquosa.

Applicazione

Il BLENDEX SEAL DH 14 può essere utilizzato come termoadesivo, soprattutto per il settore tessile. Ha una temperatura di rinvenimento superiore a 140°C e resiste a svariati cicli di lavaggio. Produce un film trasparente, rigido e senza tack residuo.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	40±1
8. pH		7 - 9
Solventi		acqua

Modalità d'impiego

Può essere diluito in tutte le proporzioni con acqua. Può essere applicato direttamente o in transfer. La temperatura di riattivazione è superiore a 140°C.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg).

Stoccaggio

Tenere il materiale in luogo asciutto e a temperature comprese tra +5 e +40°C. Proteggere dal gelo.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).