



Tackwhite A 84

(Provvisoria)

Descrizione

Il **TACKWHITE A 84** è un autoadesivo acquoso a base di lattici acrilici modificati.

Possiede un'eccellente resistenza ai raggi UV e un'ottima resistenza all'invecchiamento.

Il **TACKWHITE A 84** è APEO free e non contiene plastificanti.

Applicazione

Il **TACKWHITE A 84** è stato studiato specificamente per produrre autoadesivi su carta maschera per esterno. Ha inoltre dimostrato un'ottima resistenza a temperature e pressioni elevate, quali quelle dei cicli di sterilizzazione in autoclave.

Le applicazioni possono comunque essere varie, come pure i materiali di supporto: schiume poliuretaniche, polietileniche, tessuti, non tessuti e finte pelli.

Modalità d'impiego

Il **TACKWHITE A 84** deve essere applicato su carta kraft impregnata e trattata sul dorso con i release della serie W 40 - W 45 GB o HS (ICHEMCO).

Mescolare prima dell'uso.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Stoccare il **TACKWHITE A 84** a temperature comprese tra i +5 e i +40°C. Proteggere dal gelo.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	50±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	< 500 ⁽¹⁾
8. pH Solventi		6,5 - 8 acqua

⁽¹⁾ No 1 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	700
17. Rolling Ball Tack	cm	10
22. Shear Statico	h	> 200
97. Loop Tack Test	g	650

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm