



Solacril 204

(Provvisoria)

Descrizione

Il SOLACRIL 204 è un autoadesivo a solvente di tipo acrilico, con ottima resistenza all'invecchiamento, alla luce e al calore.

Applicazione

Il SOLACRIL 204 può essere applicato su qualsiasi substrato (carta, poliestere, PP, PE, PVC, ecc.). E' particolarmente idoneo per la produzione di nastri protettivi.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	50±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	2000 - 4000 ⁽¹⁾
Solventi		esano / toluene

⁽¹⁾ No 4 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	700
17. Rolling Ball Tack	cm	3

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Il prodotto deve essere attivato prima della spalmatura, per aumentare l'adesione ai film plastici e per incrementare la coesione dell'adesivo. Gli attivatori consigliati sono: CURING AGENT D o CH, tenendo presente che il pot-life dell'adesivo è ridotto, visto che la reticolazione inizia subito dopo

l'aggiunta del Curing Agent. La quantità di reticolante varia da 0.5 a 1.5%, in funzione delle caratteristiche finali desiderate.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (180 kg).

Stoccaggio

Stoccare a temperature comprese tra +5 e +40°C. Tenere i contenitori ben chiusi per evitare l'evaporazione del solvente.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).