



Primer EPA-W

Descrizione

Il PRIMER EPA-W è un formulato a base di lattici sintetici clorurati e resine in acqua, studiato per permettere l'ancoraggio di masse adesive in base gomma su films poliolefinici. (PP, PE, PET, EPDM)

Applicazione

Il PRIMER EPA-W si spalma su superfici trattate corona.

Stoccaggio

Il prodotto va conservato in ambiente controllato a temperatura compresa tra i +5°C e +40°C.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	30±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	50 - 100 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ No 1 RV; 100 RPM

Modalità d'impiego

Agitare bene prima dell'uso. Il prodotto può essere diluito con acqua fino a 1-2% e addizionato con un poliisocianato per sistemi acquosi (come il CURING AGENT W4) per migliorarne la prestazione, se dopo non è prevista la reticolazione dell'adesivo in base gomma.

L'applicazione può essere effettuata con i consueti sistemi, Meyer-bar, rotocalco, lama d'aria, ecc.

La quantità ottimale è di circa 5 ÷ 7 g/m² umidi al 1%.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).