



Vinilsol Dry

Descrizione

Il **VINILSOL DRY** è una miscela solida di diverse gomme e resine in polvere, adatto alla preparazione di un primer a solvente che permette un ottimo ancoraggio agli adesivi a base di gomma naturale su film di PVC (sia rigido che plastificato).

Stoccaggio

Stoccare in contenitori chiusi, al riparo dai raggi solari.

Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	99±1

Modalità d'impiego

Preparare una soluzione al 10% di secco, mescolando lentamente il prodotto in una miscela di MEK/Toluene (20:80). E' possibile scioglierlo anche solo in toluene, ma il processo di dissoluzione richiede un tempo maggiore.

Aggiungere 1-1.5 parti in peso di un reticolante come il CURING AGENT RF/AEDE oppure il CURING AGENT D su 100 parti in peso di adesivo, subito prima della spalmatura. Il meccanismo di reticolazione parte subito dopo l'aggiunta, quindi la pot-life è breve.

Applicare 3-4 g/sqm di questa soluzione con barra mayer, reverse roll oppure con rotogravure sul film di PVC e asciugare bene, prima della spalmatura dell'adesivo.

Trattandosi di miscela eterogenea, non suddividere il contenuto di un singolo sacchetto quando si preparano le soluzioni.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in fibra, contenenti sacchetti in PE da 5 kg cad.