



Tackwhite A 205 SL1

Descrizione

Il TACKWHITE A 205 SL1 è un autoadesivo in dispersione acquosa a base di lattici naturali e sintetici.

Il TACKWHITE A 205 SL1 ha ottime caratteristiche di stabilità nel tempo.

Produce film trasparenti ma di colore paglierino.

Il TACKWHITE A 205 SL1 non contiene solventi organici.

Applicazione

Etichette in carta; film plastici; schiume di PE, PVC, PU ecc.; adesivizzazione di tessuti; finte pelli; carte e cartoni; ecc., con elevato potere adesivo e con buona resistenza a caldo.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	52±2
8. pH		8 - 9
Solventi		acqua
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
TACKWHITE A 205 SL1 (V1)		12000 - 17000 ⁽¹⁾
TACKWHITE A 205 SL1 (V2)		17000 - 27000 ⁽²⁾

⁽¹⁾ No 5 RV; 20 RPM
⁽²⁾ No 6 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Qualora necessiti un ulteriore incremento di coesione, si consiglia l'aggiunta dello 0,2- 0,4% di CURING AGENT W 3 o di XAMA 7.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	1.000
22. Shear Statico	h	> 5
96. S.A.F.T.	°C	> 80
97. Loop Tack Test	g	1.600

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm