



Tacksol NIS 6

(Provvisoria)

Descrizione

Il TACKSOL NIS 6 è un autoadesivo in solvente a base di un mix di gomme e resine, con valori di adesività estremamente alti.

Applicazione

Il TACKSOL NIS 6 può essere applicato su qualsiasi substrato (tessuti, TNT, carta, poliestere, PP, PE, PVC). E' raccomandato quando servono elevati valori di adesività e tack, uniti ad una discreta coesione.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	48±1
3. Viscosità Brookfield 25°C Solventi	mPa.s	30000 - 45000 ⁽¹⁾ toluene

⁽¹⁾ No 6 RV; 10 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	2.000
96. S.A.F.T.	°C	120
97. Loop Tack Test	g	3.000

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Il TACKSOL NIS 6 può essere spalmato con racle rotante, racle/rullo.
Qualora si volesse un ulteriore aumento della resistenza termica o meccanica, si consiglia

l'aggiunta di CURING AGENT D, tenendo presente che la reticolazione inizia subito dopo l'aggiunta del reticolante nell'adesivo. La quantità di isocianato dipende dalle caratteristiche finali desiderate.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (145 kg).

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e ventilato al riparo da sorgenti di calore ed esposizione diretta ai raggi solari.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).