



Tackwhite A 205 M1

Descrizione

Il TACKWHITE A 205 M1 è un autoadesivo APEO free in dispersione acquosa anionattiva, a base di lattici naturali e sintetici ed esteri di colofonia stabilizzati.

Applicazione

Schiume isolanti di PU, PE, PAM, polietere, etichette in carta, films plastici, adesivizzazione di tessuti, finte pelli, carte e cartoni con elevato potere adesivo e tack.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	55,5±1,50
8. pH		8 - 9
Solventi		acqua / toluene
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
TACKWHITE A205/M1 (V1/2)		4000 - 12000 ⁽¹⁾
TACKWHITE A205/M1 (V1)		12000 - 18000 ⁽¹⁾
TACKWHITE A205/M1 (V2)		17000 - 27000 ⁽²⁾
TACKWHITE A205/M1 (V3)		27000 - 37000 ⁽²⁾

⁽¹⁾ No 5 RV; 20 RPM

⁽²⁾ No 6 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Qualora necessiti un ulteriore incremento di coesione, si consiglia l'aggiunta dello 0,2 - 0,4% di CURING AGENT W 3 o di XAMA 7.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Mantenere il prodotto a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	1.000
17. Rolling Ball Tack	cm	8
22. Shear Statico	h	> 10
96. S.A.F.T.	°C	70
97. Loop Tack Test	g	1.100

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm