



# Tackwhite A 39 T (V2)

(Provvisoria)

## Descrizione

Il TACKWHITE A 39 T (V2) è un autoadesivo costituito da polimeri acrilici puri in dispersione acquosa. È caratterizzato da elevata velocità di asciugatura, unitamente ad un buon tack iniziale e buona adesività.

## Applicazione

Il TACKWHITE A 39 T (V2) è consigliato per la produzione di nastri da imballaggio in PP, per la produzione di etichette in carta e per l'adesivizzazioni di schiume, finte pelli e tessuti.

Si raccomanda di verificare la compatibilità del prodotto con il supporto da adesivizzare prima dell'utilizzo.

## Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

## Stoccaggio

Tenere il materiale a temperature comprese tra i 5°C e i 40°C. Proteggere dal gelo.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

## Specifiche tecniche

| Metodo di analisi               | UM    | Standard                     |
|---------------------------------|-------|------------------------------|
| 1. Residuo Secco                | %     | 49±1                         |
| 3. Viscosità Brookfield<br>25°C | mPa.s | 17000 - 27000 <sup>(1)</sup> |
| 8. pH<br>Solventi               |       | 7 - 9<br>acqua               |

<sup>(1)</sup> No 6 RV; 20 RPM

## Caratteristiche del film

| Metodo di analisi        | UM   | Standard |
|--------------------------|------|----------|
| 11. Adesività su Acciaio | g/in | 600      |
| 17. Rolling Ball Tack    | cm   | 4        |
| 22. Shear Statico        | h    | > 200    |
| 97. Loop Tack Test       | g    | 500      |

Valori indicativi; 22±2 g/m<sup>2</sup> secchi di adesivo su film PET 36 µm