



# Blendex PU 73

(Provvvisorio)

## Descrizione

Il BLENDEX PU 73 è un poliuretano alifatico da polietere in dispersione acquosa. Una volta applicato ed asciugato crea un film opaco, con mano morbida, setosa e senza appiccicosità residua. Solvent free.

## Applicazione

Il BLENDEX PU 73 può essere usato come prodotto di finitura su legno, cuoio, carta, plastiche, tessuti, ecc. Presenta un'ottima resistenza chimica e buona adesione. Non sbianca alla flessione ed al graffio.

## Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	30±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	300 - 800 <sup>(1)</sup>
8. pH Solventi		7 - 9 acqua

<sup>(1)</sup> No 2 RV; 20 RPM

## Imballo

Il prodotto è confezionato in taniche in plastica (10 kg); fusti in plastica (100 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

## Stoccaggio

Tenere il materiale a temperatura comprese tra +5°C e +35°C.

Mescolare bene prima dell'uso.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

## Modalità d'impiego

Può essere usato tal quale o adeguatamente formulato con dispersioni acquose di altra natura, addensanti o bagnanti. Può essere reticolato con isocianati, poliaziridine, carbodiimmidi, ecc. Può essere diluito in tutte le proporzioni con acqua. I metodi di applicazione consigliati sono: spray, rotogravure e per immersione.

Il tempo di asciugamento è in funzione dello spessore del film applicato, la temperatura comunque è da 90° a 150°C.