



# Release W40 GB11

(Provvisoria)

## Descrizione

Il RELEASE W 40 GB11 è un composto acquoso a base di dispersioni acriliche, modificate con vari agenti distaccanti speciali.

## Applicazione

Il RELEASE W 40 GB11 è idoneo per l'applicazione su supporti porosi, come ad esempio carta Kraft per nastri Masking, per conferire proprietà di distacco a contatto di materiali autoadesivi. E' consigliato in combinazione con adesivi hot-melt e base gomma a solvente.

## Specifiche tecniche

| Metodo di analisi               | UM    | Standard                  |
|---------------------------------|-------|---------------------------|
| 1. Residuo Secco                | %     | 40±1                      |
| 3. Viscosità Brookfield<br>25°C | mPa.s | 800 - 1200 <sup>(1)</sup> |
| 8. pH<br>Solventi               |       | 7 - 9<br>acqua            |

<sup>(1)</sup> No 2 RV; 100 RPM

Le caratteristiche di invecchiamento del film sono da ritenersi ottime.

## Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1060 kg).

## Stoccaggio

Tenere il materiale tra +5 e +40°C, malgrado l'alta stabilità al gelo/disgelo.

Mescolare il composto con agitatore lento per 10 - 15 minuti prima dell'uso.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

## Modalità d'impiego

Si applica su carta Kraft, con Meyer Bar, oppure Reverse Roll, Roto Gravure o Lama d' Aria, eventualmente previa diluizione oppure addensamento con addensanti acrilici.

La quantità da applicare è abbastanza variabile, dipendendo anche dalla porosità o rugosità del supporto: in genere si usano da 1 a 3 g/m<sup>2</sup> secchi. Dopo l'asciugamento il sistema reticola, con un meccanismo che è ottimale se si raggiunge una temperatura superiore ai 150°C per qualche secondo.