



Release W40 GB41

(Provvisoria)

Descrizione

Il RELEASE W 40 GB41 è un composto acquoso a base di dispersioni acriliche, modificate con vari agenti distaccanti speciali predispersi.

Applicazione

Il RELEASE W 40 GB41 è un prodotto a moderato potere release suggerito per adesivi hot-melt. Si utilizza su supporti porosi come ad esempio carta Kraft per nastri Masking, per conferire proprietà di distacco a contatto di materiali autoadesivi.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	39±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	200 - 500 ⁽¹⁾
8. pH Solventi		7 - 9 acqua

⁽¹⁾ No 1 RV; 20 RPM

Le caratteristiche di invecchiamento del film sono da ritenersi ottime.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Tenere il materiale tra +5 e +40°C, anche se la stabilità al gelo/disgelo è da considerarsi buona. Mescolare il prodotto con agitatore lento per 10 - 15 minuti prima dell'uso.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Modalità d'impiego

Si applica su carta Kraft, con Mayer Bar, oppure Reverse Roll, Roto Gravure o Lama d' Aria, eventualmente previa diluizione oppure addensamento con addensanti acrilici. La quantità da applicare è abbastanza variabile, dipendendo anche dalla porosità o rugosità del supporto: in genere si usano da 1 a 3 g/m² secchi. Dopo l'asciugamento il sistema reticola, con un meccanismo che è ottimale se si raggiunge una temperatura superiore ai 150°C per qualche secondo.