



# Tackwhite SB5 SL5 V750 Ammonia Free

(Provvisoria)

## Descrizione

Il TACKWHITE SB5 SL5 V750 AMMONIA FREE è un autoadesivo in dispersione acquosa anionattiva, a base di lattici sintetici SBR carbossilati e resine. Il TACKWHITE SB5 SL5 V750 AMMONIA FREE è caratterizzato da un'elevata adesività.

## Applicazione

Etichette in carta di tipo permanente, tessuti, finte pelli, carte e cartoni autoadesivi, ecc., con altissimo potere autoadesivo.

## Specifiche tecniche

| Metodo di analisi               | UM    | Standard                  |
|---------------------------------|-------|---------------------------|
| 1. Residuo Secco                | %     | 50±1                      |
| 3. Viscosità Brookfield<br>25°C | mPa.s | 500 - 1000 <sup>(1)</sup> |
| 8. pH<br>Solventi               |       | 6 - 7,5<br>acqua          |

<sup>(1)</sup> No 2 RV; 20 RPM

## Caratteristiche del film

| Metodo di analisi        | UM   | Standard |
|--------------------------|------|----------|
| 11. Adesività su Acciaio | g/in | 2.100    |
| 22. Shear Statico        | h    | > 10     |
| 97. Loop Tack Test       | g    | 1.600    |

Valori indicativi; 22±2 g/m<sup>2</sup> secchi di adesivo su film PET 36 µm

## Modalità d'impiego

Qualora necessiti un incremento di coesione, si consiglia l'aggiunta di CURING AGENT W 3 o di XAMA 7 (0,2-0,4%).

## Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

## Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.

**MESCOLARE IL PRODOTTO PRIMA DELL'USO.**

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

## Note

I formulati a base di lattici sintetici, una volta spalmati, potrebbero essere soggetti ad un calo fisiologico delle performance adesive.