



Solacril 754

(Provvisoria)

Descrizione

Il SOLACRIL 754 è un autoadesivo acrilico, autoreticolante, in miscela di solventi non aromatici.

E' caratterizzato da elevati valori di tack e peel adhesion e da ottima coesione.

Applicazione

Il SOLACRIL 754 è suggerito per applicazioni su PVC e schiume.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	39±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	2000 - 5000 ⁽¹⁾
Solventi		etilacetato / alcool isopropilico / eptano

⁽¹⁾ No 3 RV; 20 RPM

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (180 kg); cisterne in plastica, antistatiche, per prodotti ADR (1200 kg).

Stoccaggio

Stoccare in zona ventilata, al riparo da luce solare diretta e da fonti di calore. Conservare a temperature comprese tra +5 e +40°C. Tenere i contenitori ben chiusi per evitare l'evaporazione del solvente.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Modalità d'impiego

Il prodotto può essere utilizzato tal quale con i consueti sistemi di spalmatura: racla rotante, reverse roll e, opportunamente diluito, con sistemi tipo rotocalco, Mayer bar. E' molto importante che l'adesivo sia perfettamente asciutto in quanto tracce di solvente residuo possono inibire la reticolazione pregiudicando la qualità del prodotto. E' sconsigliata l'aggiunta di ulteriori quantità di reticolante.