TACKSOL 10/87 PF-J

(Provvisoria)

Descrizione

Il TACKSOL 10/87 PF-J è un autoadesivo a base di gomma naturale e resine, dissolto in una miscela di idrocarburi alifatici C6-C7 (benzine). Dopo reticolazione, il prodotto è caratterizzato da una coesione molto elevata, da una buona adesività e resistenza al calore.

Applicazione

Il TACKSOL 10/87 PF-J è particolarmente indicato per la produzione di film e nastri protettivi ad alta adesività per superfici ruvide, particolarmente adatto al taglio laser.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	20±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	< 1200

Modalità d'impiego

Il TACKSOL 10/87 PF-J può essere diluito con solventi alifatici ed aromatici per ottenere la viscosità desiderata.

Per applicazione nei nastri protettivi è necessaria l'attivazione con isocianato come CURING AGENT D oppure CURING AGENT P65 (0.5-1%), tenendo presente che la reticolazione inizia subito dopo l'aggiunta del reticolante nell'adesivo. La quantità di isocianato dipende dalle caratteristiche finali desiderate.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (145 kg); cisterne in plastica, antistatiche, per prodotti ADR (750 kg).

Stoccaggio

Conservare a temperature non superiori a 40°C, al riparo da fonti di calore e luce solare diretta. Tenere i contenitori ben chiusi, per evitare l'evaporazione del solvente. In caso di stoccaggio prolungato, mescolare prima dell'uso.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 8 lug 2025

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it