



Tacksol ER 19

Descrizione

Il TACKSOL ER 19 è una soluzione a base di gomma naturale e antiox in esano.

Applicazione

Il TACKSOL ER 19 può essere impiegato per formulare adesivi, primer ecc.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	19±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	2000 - 5000 ⁽¹⁾
Solventi		esano

⁽¹⁾ No 4 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	N.A.
22. Shear Statico	h	N.A.

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (145 kg).

Stoccaggio

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).