Ithane 15

Descrizione

Resina poliuretanica termoplastica aromatica in granuli.

Applicazione

Adatta alla produzione di lacche flessibili e rigide da applicare a spruzzo, immersione o spalmatura, su cuoio, pelli sintetiche, suole di scarpe, ecc.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	100 - 200 (1)

(1) 20% TS in MEK

Modalità d'impiego

L'ITHANE 15 va dissolto in MEK/acetone o DMF o miscele basate su questi solventi (10-20%), eventualmente con l'aggiunta di nitrocellulosa, resine di PVC e additivi.

Imballo

Sacchi da 25 kg.

Stoccaggio

Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto.
ATTENZIONE: il prodotto è termofusibile, va quindi conservato a temperature inferiori a 19°C.
Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Solubilità ottimale in:
Metil-etil-chetone (MEK)
Dimetil-formammide (DFM)
Tetroidrofurano (THF)
Acetone

Build date 11 set 2025

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it