Blendex Seal C6

Descrizione

Il BLENDEX SEAL C6 è un termoadesivo da utilizzare quando è desiderata una mano mediamente morbida ed asciutta a temperatura ambiente. Sviluppa un ottimo potere adesivo dopo pochi secondi di riscaldamento a temperature superiori agli 90°C.

Applicazione

Il BLENDEX SEAL C6 viene usato come termoadesivo elastico per accoppiare vari materiali (tessuti, non tessuti, pelli, finte pelli, schiume, ecc.), la temperatura minima di rinvenimento consigliata è di 90°C, (ottimale 90 - 110°C).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	54±1
Solventi		acqua
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
BLENDEX SEAL C6		7500 - 10500 (1)
BLENDEX SEAL C6 (V2)		17000 - 27000 (2)
8. pH		
BLENDEX SEAL C6		4 - 5
BLENDEX SEAL C6 (V2)		6 - 8

(1) No 5 RV; 20 RPM
(2) No 6 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
95. Termosaldabilità	°C	90

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Il prodotto viene applicato per spalmatura in transfer o diretta.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (125 kg); cisterne in plastica (1100 kg).

Stoccaggio

Proteggere dal gelo. Conservare in contenitori ben chiusi, al riparo da luce solare diretta e fonti di calore.

Mescolare prima dell'uso.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 11 set 2025

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it