



Cerol A

OBSOLETO

Descrizione

Il CEROL A è un idrorepellente per idropitture e rivestimenti plastici.

Applicazione

L'attacco degli agenti atmosferici rende sempre più problematico il raggiungimento di ottime resistenze nel caso di un rivestimento ottenuto da un'idropittura murale per esterno.

Allo scopo di offrire una nuova possibilità di miglioramenti tecnici è stato studiato CEROL A, il cui impiego permette il raggiungimento di altissime resistenze con un costo di materie prime contenuto.

Specifiche tecniche

1. Residuo Secco	%
CERFOBOL R 75	30,5±1,50
8. pH	
CERFOBOL R 75	> 11

Modalità d'impiego

CEROL A si diluisce molto facilmente in acqua, ma può risultare sensibile alle forti diluizioni utilizzando acque molto dure.

CEROL A è stato studiato per essere impiegato nei rivestimenti plastici e nelle idropitture idrorepellenti, dove viene aggiunto al termine della dispersione dei pigmenti o dopo l'aggiunta delle resine in emulsione.

Durante l'applicazione CEROL A forma, alla superficie del rivestimento, una pellicola che, dopo essiccazione del film, consente un'ottima idrorepellenza senza alterarne la traspirazione. Questo consente il raggiungimento di migliori resistenze all'acqua ed inoltre impedisce l'adesione

del pulviscolo atmosferico che sovente compromette l'aspetto del film.

Ottimi risultati possono essere conseguiti impiegando dosaggi dello 0,5 - 1%, calcolato sul totale di un rivestimento plastico.

Per quanto riguarda un'idropittura per esterno è necessario invece incrementare la quantità fino al 3 - 4%, soprattutto se nella formulazione non sono presenti cariche con caratteristiche idrorepellenti.

Imballo

Fusti da 100 Kg.

Stoccaggio

CEROL A è stabile al prolungato magazzinaggio in condizioni normali di temperatura.

Utilizzare entro 1 anno dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

In particolare non si devono superare i 50°C ed evitare le temperature troppo basse che possono causare il congelamento.