



## Release PP 25 W 1

### Descrizione

Il RELEASE PP 25 W 1 è un antiadesivo in acqua sviluppato per nastri adesivi e film protettivi con un buon potere release.

### Applicazione

Il RELEASE PP 25 W 1 aderisce bene a poliestere e poliolefine trattate corona. Il prodotto fornisce un buon potere release con sistemi adesivi Hot-melt e film coestrusi.

### Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (50 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

### Stoccaggio

Stoccare a temperatura compresa tra 5 e 30°C. Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

### Specifiche tecniche

| Metodo di analisi               | UM    | Standard               |
|---------------------------------|-------|------------------------|
| 1. Residuo Secco                | %     | 25±1                   |
| 3. Viscosità Brookfield<br>25°C | mPa.s | 20 - 60 <sup>(1)</sup> |
| 8. pH<br>Solventi               |       | 7 - 9<br>acqua         |

<sup>(1)</sup> No 1 RV; 100 RPM

### Modalità d'impiego

Il RELEASE PP 25 W 1 può essere usato dopo diluizione con acqua deionizzata alla concentrazione di 1-1,5%, applicando con Mayer bar o Gravure 4-5 g/mq umidi.

L'azione release si manifesta dopo un accurato asciugamento a 80-100°C, in funzione della velocità del nastro, e dell'efficienza del forno.

Non necessita di reticolanti.

Il RELEASE PP 25 W 1 viene anche usato per modificare gli inchiostri da stampa all'acqua.

Mescolare bene prima dell'uso.