Tackwhite A 34 M

Descrizione

Il TACKWHITE A 34 M è un autoadesivo a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa modificati con esteri di colofonia. Può essere classificato come adesivo di tipo permanente.

Applicazione

Il TACKWHITE 34 M può essere impiegato principalmente per la fabbricazione di etichette permanenti in carta e in film plastici, risulta idoneo anche per l'adesivizzazione di schiume.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
Solventi		toluene
1. Residuo Secco	%	
TACKWHITE A 34/M (V3)		50±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
TACKWHITE A 34/M (V3)		27000 - 37000 (1)
8. pH		
TACKWHITE A 34/M (V3)		6 - 8

(1) No 6 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

11. Adesività su Acciaio	g/in	
TACKWHITE A 34/M (V3)		1.400
17. Rolling Ball Tack	cm	
TACKWHITE A 34/M (V3)		2
22. Shear Statico	h	
TACKWHITE A 34/M (V3)		4

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Imballo

Il prodotto viene fornito in cisterne da 1.000 Kg e in fusti da 200 Kg.

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C e lontano da sorgenti di calore.
Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 11 set 2025

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it