



## Release W20 BV

### Descrizione

Il RELEASE W 20 BV è un release acrilico in dispersione acquosa.

### Applicazione

Il RELEASE W 20 BV è consigliato per autoadesivi hot-melt e a base solvente.

Si utilizza su supporti porosi come ad esempio carta Kraft per nastri Masking, per conferire proprietà di distacco a contatto di materiali autoadesivi.

### Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

### Stoccaggio

Tenere il materiale tra +5 e +40°C, malgrado l'alta stabilità al gelo/disgelo.

Mescolare bene prima dell'uso.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

### Specifiche tecniche

| Metodo di analisi               | UM    | Standard               |
|---------------------------------|-------|------------------------|
| 1. Residuo Secco                | %     | 20±1                   |
| 3. Viscosità Brookfield<br>25°C | mPa.s | 15 - 25 <sup>(1)</sup> |
| 8. pH<br>Solventi               |       | 7 - 9<br>acqua         |

<sup>(1)</sup> No 1 RV; 100 RPM

### Modalità d'impiego

Il prodotto può essere applicato con Meyer Bar, Reverse Roll, Roto Gravure o Lama ad Aria, eventualmente previa diluizione con acqua oppure addensamento con addensanti acrilici.

La quantità da applicare è abbastanza variabile, dipendendo anche dalla porosità o rugosità del supporto: in genere si usano da 1 a 3 g/m<sup>2</sup> secchi. Dopo l'asciugamento il sistema autoreticola, con un meccanismo che è ottimale se si raggiunge una temperatura superiore ai 150°C per qualche secondo.

Le caratteristiche di invecchiamento del film sono da ritenersi ottime.