



Tackifier A4

OBSOLETO

Descrizione

Il TACKIFIER A4 è una dispersione acquosa di estere di colofonia stabilizzato.

Applicazione

Il TACKIFIER A4 viene utilizzato in autoadesivi acrilici o SBR per incrementare l'adesione a substrati quali poliolefine e carta.

Specifiche tecniche

1. Residuo Secco	%	
TACKIFIER A 4		50±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
TACKIFIER A 4		200 - 1000 ⁽¹⁾
8. pH		
TACKIFIER A 4		6,5 - 7,5

⁽¹⁾ No 2 RV; 20 RPM

Stoccaggio

Il prodotto teme il gelo; siccome il TACKIFIER A4 non contiene stabilizzanti contro il freddo, se congela coagula irreversibilmente. Conservare a temperature comprese tra +5 e +40°C . Per evitare evaporazione e conseguente formazione di coaguli, mantenere i contenitori ben chiusi. Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Il TACKIFIER A4 è conforme alle norme FDA per l'utilizzo in imballaggi per alimenti : CFR 21, 175.105 Adesivi.

Il TACKIFIER A4 è conforme ai requisiti della European Toy Safety Legislation 88/378/EEC, standard europeo CEN EN 71, parte 3: migrazione di alcune sostanze. Tutti i componenti utilizzati per la produzione del TACKIFIER A4 sono elencati nell' European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS).

Modalità d'impiego

Il TACKIFIER A4 è compatibile con lattici SBR, NBR, butadiene, isoprene, butile e neoprene; con emulsioni acriliche, con copolimeri EVA e terpolimeri etilene-vinilacetato-acrilato.

Se mescolato con sostanze cationiche, il TACKIFIER A4 può precipitare.

Evitare grandi variazioni di pH, in quanto il prodotto può destabilizzarsi.

Imballo

Fusti da 200 l o cisterne da 1000 l.