



Tacksol IS 56M2

Descrizione

Il TACKSOL IS 56 M2 è un autoadesivo in solvente a base elastomerica e resine, con alti valori di adesività.

Presenta un residuo solido particolarmente elevato con viscosità non eccessivamente alta.

Applicazione

Il TACKSOL IS 56 M2 può essere applicato su qualsiasi substrato (carta, poliestere, PP, PE, PVC).

L'uso è consigliato su quei prodotti ai quali si richiedano elevate coesione, appiccicosità ed adesività, con discreta resistenza alla luce ed al calore.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	58±2
3. Viscosità Brookfield 25°C Solventi	mPa.s	5000 - 15000 ⁽¹⁾ toluene / alcool isopropilico

⁽¹⁾ No 5 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	1800 - 2800
22. Shear Statico	h	> 200
96. S.A.F.T.	°C	90
97. Loop Tack Test	g	2.300

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Il TACKSOL IS 56 M2 può essere spalmato con racle rotante, racle/ruolo.

Per aumentare l'adesione ai film plastici è consigliabile la primerizzazione con PRIMER specifici (vedere catalogo Ichemco).

Il prodotto può essere pigmentato con master idonei del tipo usato per le masse a base gomma naturale.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (145 kg).

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e ventilato al riparo da sorgenti di calore ed esposizione diretta ai raggi solari.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Il prodotto, una volta spalmato, è sensibile all'aria e alla luce e deve essere protetto per non alterarne le caratteristiche.