



Tackifier 66

OBSOLETO

Descrizione

Il TACKIFIER 66 è una dispersione a base di resine naturali modificate in dispersione acquosa esente da solventi.

Applicazione

Il TACKIFIER 66 può essere impiegato principalmente per modificare adesivi acrilici, SBR e NR. La compatibilità è molto elevata con tutti i tipi di elastomeri. Le caratteristiche dei formulati che impiegano il Tackifier 66 sono rilevanti ed in particolare risultano ottime l'appiccicosità e l'adesività.

Specifiche tecniche

1. Residuo Secco	%	
TACKIFIER 66		50±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
TACKIFIER 66		200 - 400 ⁽¹⁾
4. Punto di rammollimento "Ring and Ball"	°C	
TACKIFIER 66		61
8. pH		
TACKIFIER 66		6 - 8

⁽¹⁾ No 2 RV; 20 RPM

+40°C e lontano da sorgenti di calore.
Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Imballo

Il prodotto viene fornito in fusti da 200 Kg.

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i