



Tacksol SM 3

Descrizione

Il TACKSOL SM 3 è un autoadesivo a base di gomma naturale miscelata con resine sintetiche ed esteri di colofonia in solvente alifatico.

Applicazione

Il TACKSOL SM 3 è un autoadesivo per spalmatura di schiume mono e biadesive, con elevati valori di adesività e buona coesione.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	32±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	15000 - 30000 ⁽¹⁾
Solventi		esano

⁽¹⁾ No 5 RV; 10 RPM

Stoccaggio

Conservare a temperature comprese tra +5°C e +30°C, in contenitori ben chiusi. proteggere da luce solare diretta e da sorgenti di ignizione.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
10. Adesività su Acciaio	N/in	13
22. Shear Statico	h	> 100
125. Loop Tack	N	15

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

L'adesivo va utilizzato tal quale con i sistemi usuali di spalmatura.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (145 kg).