



## Primer EPA W 5

### Descrizione

Il **PRIMER EPA-W5** è una dispersione di polimeri sintetici in acqua, studiata per permettere l'ancoraggio di masse adesive in base acrilica su films poliolefinici.

### Applicazione

Primer per adesivi acrilici su film di PP e PE. Consente di evitare, nel caso di nastri imballaggio, trasferimenti dell'adesivo dopo la stampa dei nastri.

### Specifiche tecniche

| Metodo di analisi               | UM    | Standard                |
|---------------------------------|-------|-------------------------|
| 1. Residuo Secco                | %     | 50±1                    |
| 3. Viscosità Brookfield<br>25°C | mPa.s | 30 - 200 <sup>(1)</sup> |
| 8. pH<br>Solventi               |       | 7,5 - 8,5<br>acqua      |

<sup>(1)</sup> No 1 RV; 20 RPM

### Modalità d'impiego

Il **PRIMER EPA-W5** va diluito con acqua ed eventualmente addensato secondo le necessità con addensanti poliacrilici e ammoniaca.

Il **PRIMER EPA-W5** si applica su superfici trattate corona.

L'applicazione si effettua con i consueti sistemi:

Mayer-bar, rotocalco, lama d'aria, ecc.

La quantità ottimale è di circa 1 ÷ 1,5 g secchi/m<sup>2</sup>.

### Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (50 kg); fusti in ferro (150 kg); cisterne in plastica (1000

kg).

### Stoccaggio

Il prodotto deve essere protetto da surriscaldamento e congelamento, va conservato in ambiente controllato a temperatura compresa tra i +5°C e +40°C e protetto dai raggi solari.

Il **PRIMER EPA-W5** non deve entrare in contatto con metalli e leghe soggetti a corrosione.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

### Note

Prima di ogni prelievo agitare bene.