Blendex Seal DH 70

Descrizione

Il BLENDEX SEAL DH 70 è un termoadesivo basato su polimeri/acrilici modificati, da utilizzare quando è desiderata una mano morbida ed asciutta a temperatura ambiente. Sviluppa un ottimo potere adesivo dopo pochi secondi di riscaldamento a temperature superiori agli 80°C.

Applicazione

Il BLENDEX SEAL DH 70 viene usato come termoadesivo per accoppiare vari materiali (tessuti, non tessuti, pelli, finte pelli, pelli grasse, schiume, metalli ecc.); la temperatura minima di rinvenimento consigliata è di 80°C (ottimale 90 - 110°C).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	24±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	8000 - 16000 (1)
8. pH		8 - 9
Solventi		acqua

(1) No 5 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
95. Termosaldabilità	°C	> 80

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Il prodotto viene applicato per spalmatura in transfer o diretta, eventualmente addensato con il nostro idoneo addensante THICKENER NL.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (150 kg).

Stoccaggio

Conservare a temperature comprese tra +5 e +40°C. Proteggere dal gelo. In caso di stoccaggio prolungato, mescolare prima dell'uso.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 6 feb 2026

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it