



Tackwhite A 83

Descrizione

Il TACKWHITE A 83 è un autoadesivo costituito da polimeri acrilici puri in dispersione acquosa.

Applicazione

Il TACKWHITE A 83, possedendo un ottimo valore di coesione, è un autoadesivo per film di polipropilene trattato, per la produzione di nastri da imballaggio. La buona appiccicosità iniziale lo rende idoneo a modifiche con resine per altre applicazioni: produzione di etichette, adesivizzazioni di schiume, finte pelli e tessuti. Il prodotto, usato t.q. su BOPP, è idoneo alla realizzazione di nastri imballaggio low noise. E' necessario applicare un leggero trattamento corona sul dorso, secondo la consolidata procedura.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Tenere il materiale a temperature comprese tra i 5°C e i 40°C.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	53±0,50
8. pH Solventi		9 - 10 acqua
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
TACKWHITE A 83		200 - 600 ⁽¹⁾
TACKWHITE A 83 (V)		800 - 900 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ No 2 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	600 - 900
22. Shear Statico	h	> 50
97. Loop Tack Test	g	950

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm