



Tackwhite A 62 SF

Descrizione

Il TACKWHITE A 62 SF è un autoadesivo a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa modificati con esteri di colofonia.

Può essere classificato come adesivo di tipo permanente. Il film è trasparente ed ha un'ottima resistenza alla luce.

Applicazione

Il TACKWHITE A 62 SF può essere impiegato per la fabbricazione di etichette permanenti in carta e in film plastici, risulta idoneo anche per l'adesivizzazione di schiume, finte pelli,...

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	50±1
8. pH Solventi		7 - 9 acqua
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
TACKWHITE A 62 SF		150 - 500 ⁽¹⁾
TACKWHITE A 62 SF (V)		4000 - 8000 ⁽²⁾
TACKWHITE A 62 SF (V2)		17000 - 27000 ⁽³⁾

⁽¹⁾ No 1 RV; 20 RPM

⁽²⁾ No 4 RV; 20 RPM

⁽³⁾ No 6 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Il prodotto può essere applicato con i tradizionali metodi di spalmatura: Mayer bar, reverse roll,...
La grammatura dipende dall'applicazione finale, generalmente è compresa tra 15 e 30 g secchi/m².

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg);
cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C e lontano da sorgenti di calore.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	1.100
17. Rolling Ball Tack	cm	3
22. Shear Statico	h	> 2
97. Loop Tack Test	g	1.000

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm