



Tacksol NIS 12

Descrizione

Il TACKSOL NIS 12 è un autoadesivo in solvente a base di un mix di gomme e resine, con valori di adesività molto alti.

Applicazione

Il TACKSOL NIS 12 può essere applicato su qualsiasi substrato (tessuti, TNT, carta, poliestere, PP, PE, PVC). L'uso è consigliato su quei prodotti ai quali si richiede elevata appiccicosità e adesività, ma coesione moderata (es. biadesivi per moquettes)

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	35±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	4000 - 10000 ⁽¹⁾
Solventi		toluene

⁽¹⁾ No 4 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	> 1900
17. Rolling Ball Tack	cm	1 - 3
22. Shear Statico	h	> 10

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Il TACKSOL NIS 12 può essere spalmato con racla rotante, racla/rullo.

Per l'adesione ai film plastici è necessaria la primerizzazione con PRIMER specifici (vedere catalogo Ichemco).

Qualora si volesse un aumento della resistenza termica o meccanica, si consiglia l'aggiunta dello 0,5 - 0,6% di CURING AGENT D, tenendo presente che la pot - life dell'adesivo si riduce a 24 ore (max).

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (145 kg).

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e ventilato al riparo da sorgenti di calore ed esposizione diretta ai raggi solari.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Il prodotto, una volta spalmato, è sensibile all'aria e alla luce e deve essere protetto per non alterarne le caratteristiche.