



Tackwhite A 62 SF2

Descrizione

Il TACKWHITE A 62 SF2 è un autoadesivo a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa modificati con esteri di colofonia.

Può essere classificato come adesivo di tipo permanente. Il film è trasparente ed ha un'ottima resistenza alla luce.

Applicazione

Il TACKWHITE A 62 SF2 può essere impiegato per la fabbricazione di etichette permanenti in carta e in film plastici, risulta idoneo anche per l'adesivizzazione di schiume, finte pelli,...

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	50±2
8. pH Solventi		7 - 9 acqua
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
TACKWHITE A 62 SF2		500 - 1500 ⁽¹⁾
TACKWHITE A 62 SF2 (V1)		12000 - 17000 ⁽²⁾
TACKWHITE A 62 SF2 (V2)		17000 - 27000 ⁽³⁾

⁽¹⁾ No 2 RV; 20 RPM
⁽²⁾ No 5 RV; 20 RPM
⁽³⁾ No 6 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Il prodotto può essere applicato con i tradizionali metodi di spalmatura: Mayer bar, reverse roll,...

Il TACKWHITE A 62 SF2 è idoneo alla spalmatura in transfer, grazie all'ottima bagnabilità su carta e film siliconati. La grammatura dipende dall'applicazione finale, generalmente è compresa tra 20 e 40 g secchi/m².

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C e lontano da sorgenti di calore.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	1.100
17. Rolling Ball Tack	cm	8
22. Shear Statico	h	> 5
97. Loop Tack Test	g	800

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm