



Tackwhite NA 55

Descrizione

Il TACKWHITE NA 55 è un autoadesivo in dispersione acquosa a base di lattici acrilici. Presenta caratteristiche di elevata resistenza all'invecchiamento e ottima resistenza alla luce.

Applicazione

Il TACKWHITE NA 55 è particolarmente indicato per la spalmatura di nastri protettivi in PE. Il TACKWHITE NA 55 è anche indicato per la spalmatura di nastri a basso peel ed ottima rimovibilità, per la produzione di etichette rimovibili (anche per uso alimentare) e per modificare le proprietà di altri adesivi acrilici.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	50±1
8. pH Solventi		7,5 - 8,5 acqua
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	
TACKWHITE NA 55		< 500 ⁽¹⁾
TACKWHITE NA 55 (V1)		12000 - 22000 ⁽²⁾
TACKWHITE NA 55 (V2)		17000 - 27000 ⁽³⁾

⁽¹⁾ No 3 RV; 60 rpm

⁽²⁾ No 5 RV; 20 RPM

⁽³⁾ No 6 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Il prodotto può essere usato tal quale, utilizzando i sistemi noti di spalmatura, quali Mayer bar, lama d'aria, oppure racla rotante o coltello. Sono possibili eventuali diluizioni con acqua. E' consigliata l'attivazione con Curing Agent W3 DIL, in ragione del 2-3,5%. La reticolazione migliora la resistenza all'acqua ed evita trasferimenti di adesivo sulle superfici sulle quali viene applicato.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1050 kg).

Stoccaggio

Mantenere il prodotto a temperatura compresa tra +5 e +40°C.

Tenere sempre le confezioni ben chiuse onde evitare la formazione di pelli superficiali.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	30
22. Shear Statico	h	> 100
97. Loop Tack Test	g	150

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm