



Tacksol 10/86 HS

Descrizione

Il TACKSOL 10/86 HS è un autoadesivo a solvente a base di gomma naturale e resine, con caratteristiche di ottima resistenza all'invecchiamento dopo reticolazione, alla luce ed al calore.

Applicazione

Il TACKSOL 10/86 HS può essere applicato su qualsiasi substrato (carta, poliestere, PP, PE, PVC). Particolarmente idoneo per la produzione di film e nastri protettivi.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	30±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	10000 - 25000 ⁽¹⁾
Solventi		esano

⁽¹⁾ No 6 RV; 20 RPM

presente che la reticolazione inizia subito dopo l'aggiunta del reticolante nell'adesivo. La quantità di isocianato dipende dalle caratteristiche finali desiderate.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (145 kg); cisterne in plastica, antistatiche, per prodotti ADR (750 kg).

Stoccaggio

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	1.000
97. Loop Tack Test	g	1.500

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Il TACKSOL 10/86 HS può essere diluito con solventi alifatici e aromatici fino alla viscosità ottimale desiderata. Per applicazione nei nastri protettivi è necessaria l'attivazione con l'aggiunta di isocianato (es. CURING AGENT D), tenendo