



Plastificante HML

Descrizione

Il PLASTIFICANTE HML è un fluido costituito da idrocarburi, che viene utilizzato come plastificante per autoadesivi hot-melt o a solvente. Viene ottenuto da severi processi di raffinazione di petroli greggi selezionati. La sua composizione, prevalentemente di natura naftenica, gli conferisce un'ottima resistenza alle basse temperature.

Applicazione

Il PLASTIFICANTE HML può essere utilizzato come plastificante per autoadesivi hot-melt e a solvente.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
24. Densità	g/ml	0,875 - 0,885

Modalità d'impiego

Il prodotto viene normalmente aggiunto durante il processo di produzione, come ultimo componente della miscela.

La quantità dipende dalle caratteristiche finali del formulato, generalmente si consiglia un range dal 5 al 20%.

Una maggior quantità di PLASTIFICANTE HML incrementa l'appiccicosità e la resistenza alle basse temperature, ma, contemporaneamente, deprime i valori di adesività e coesione.

Imballo

Fusti metallici da 50 e 200 l.

Stoccaggio

Proteggere al riparo di luce solare diretta, lontano da sorgenti di calore.

Utilizzare entro 1 anno dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Punto di scorrimento (ASTM D97) = -50°C

Punto di infiammabilità (ASTM D93) = 140°C