



Release ST6 Dry

Descrizione

Il RELEASE ST6 DRY è una miscela di resine sintetiche solide, da sciogliere in toluene/alcool isopropilico.

Il prodotto, applicato sul dorso di films autoadesivi poliolefinici, trattati corona e non, consente di ottenere il necessario effetto release e la stampabilità, senza bisogno di primer.

Applicazione

Films poliolefinici autoadesivi.

I nastri trattati con RELEASE ST6 DRY si possono stampare molto facilmente con un solo passaggio, con idonei inchiostri di tipo poliammidico. Non occorrono cilindri riscaldati.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	99,5±0,50

Modalità d'impiego

Il RELEASE ST6 DRY deve essere sciolto in una miscela toluene/alcool isopropilico (70/30). E' opportuno preparare una soluzione concentrata (20-30%) e poi procedere con un'ulteriore diluizione fino al 10-11%. Per facilitare e velocizzare questa operazione, riscaldare la soluzione a 40°C. Per applicarlo il release va poi diluito fino ad una concentrazione pari a 1.5-2 %.

Grammatura consigliata = 4 - 6 gr umidi/m2.

Dopo diluizione, è necessario mescolare bene il compound prima di ogni prelievo.

Imballo

Sacchi in plastica da 5-10 kg.

Stoccaggio

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).